

ISOVER EPS GREYWALL s náterom



grafitové fasádne dosky so zvýšeným izolačným účinkom

POPIS VÝROBKU

Izolačné dosky ISOVER GREYWALL s náterom sú najnovším typom ISOVER EPS dosiek využívajúcim nanotechnológie pre profesionálne zateplenie. Milióny buniek izolantu so stopovou prísadou grafitu účinne odrážajú teplo späť k jeho zdroju a podstatne tak zlepšujú izolačné vlastnosti. Izolačné dosky ISOVER GREYWALL sú vyrobené pomocou najnovších technológií bez obsahu CFC a HCFC (známe ako freóny). Moderná technológia zabezpečuje stálu kvalitu a minimálnu energetickú náročnosť výroby, čo doskám zaisťuje výborný pomer cena/výkon. Všetky dosky EPS ISOVER sa vyrábajú v samozhášavom vyhotovení so zvýšenou požiarnou bezpečnosťou.*

OBLASŤ POUŽITIA

Izolačné dosky ISOVER GREYWALL s náterom sú určené najmä pre fasádové zateplňovacie systémy ETICS s najvyššími nárokmi na účinnosť izolácie, t. j. pre izolačné vrstvy energeticky úsporných stavieb (nízkoenergetické a pasívne doby) s bežnými hrúbkami izolácie 200-500 mm. Zároveň sa izolanty ISOVER GREYWALL s náterom používajú na kvalitné zateplenie existujúcich stavieb, napr. v rámci programu Zelená úsporám. Pri aplikácii je nutné dodržať technologický postup konkrétneho systému, vrátane napr. tienenia sietami alebo použitia konkrétnych lepidiel a tmelov.

ROZMERY, IZOLAČNÉ VLASTNOSTI

Označenie	Hrúbka (mm)	Rozmery (mm)	Balenie			Deklarovaný tepelný odpor RD(m2 .K.W-1)
			ks	m2	m3	
ISOVER EPS GREYWALL s náterom	20	1000 x 500	30	15	0,30	0,60
ISOVER EPS GREYWALL s náterom	30	1000 x 500	20	10	0,30	0,95
ISOVER EPS GREYWALL s náterom	40	1000 x 500	15	7,5	0,30	1,25
ISOVER EPS GREYWALL s náterom	50	1000 x 500	12	6,0	0,30	1,60
ISOVER EPS GREYWALL s náterom	60	1000 x 500	10	5,0	0,30	1,90
ISOVER EPS GREYWALL s náterom	70	1000 x 500	8	4,0	0,28	2,25
ISOVER EPS GREYWALL s náterom	80	1000 x 500	7	3,5	0,28	2,55
ISOVER EPS GREYWALL s náterom	90	1000 x 500	6	3,0	0,27	2,90
ISOVER EPS GREYWALL s náterom	100	1000 x 500	6	3,0	0,30	3,20
ISOVER EPS GREYWALL s náterom	120	1000 x 500	5	2,5	0,30	3,85
ISOVER EPS GREYWALL s náterom	140	1000 x 500	4	2,0	0,28	4,50
ISOVER EPS GREYWALL s náterom	150	1000 x 500	4	2,0	0,30	4,75
ISOVER EPS GREYWALL s náterom	160	1000 x 500	3	1,5	0,24	5,15
ISOVER EPS GREYWALL s náterom	180	1000 x 500	3	1,5	0,27	5,80
ISOVER EPS GREYWALL s náterom	200	1000 x 500	3	1,5	0,30	6,45

Po dohode možno dodať výrobky aj v iných hrúbkach a rozmeroch.

HRANY - Dosky sú štandardne vybavené rovnou hranou.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Parameter	Jednotka	Hodnota	Norma
Deklarovaný koeficient tepelnej vodivosti λ_D	W.m-1.K-1	0,031	STN EN 12 667
Objemová hmotnosť	kg.m-3	14,5 - 18**	STN EN 1602
Dlhodobá nasiakavosť pri úplnom ponorení WL(T)	%	5	STN EN 12 087
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky TR	kPa	100	STN EN 1607
Pevnosť (napätie) v tlaku pri 10 % lin. def. CS(10)	kPa	70	STN EN 826
Trieda reakcie na oheň	-	E***	STN EN 13 501-1
Teplotná odolnosť dlhodobo	°C	70	-
Faktor difúzneho odporu (μ) MU	-	20 - 40	STN EN 12 086

SÚVISIACE DOKUMENTY

Vyhlasenie o parametroch č.0028 –DoP – 2023/03/22

* Samozhášavosť EPS Isover je zaistená pomocou retardéra horenia PolyFlameRetardant - PFR. Použitie tohto retardéra horenia si nevyžaduje stanovenie pravidiel bezpečného použitia, podrobné technické parametre sú k dispozícii v písomnej forme na vyžiadanie.

** Objemová hmotnosť je iba orientačná a je určená predovšetkým pre potreby statiky a výpočtu požiarného zaťaženia.

*** Pre požiarnu bezpečnosť stavieb je rozhodujúce zariadenie celých konštrukcií a systémov, EPS sa nepoužíva bez nehorľavých krycích vrstiev.

Pozn.: Konkrétne aplikácie musia spĺňať všeobecné požiadavky technických podkladov Saint-Gobain Construction Product s.r.o. Divízia ISOVER, platných technických noriem a konkrétneho projektu.

22.03.2023 Uvedené informácie sú platné v čase vydania technického listu. Výrobca si vyhradzuje právo tieto údaje aktualizovať.